



# Cartun

## TDS

КОД 371/....

Краска на водной основе, идеально подходящая для гипсокартона; отличная способность скрытия дефектов, экстремативная.

Данное средство легко наносится; оно может быть использовано непосредственно на гипсокартоне как готовая краска (т.е. грунтовка и верхний слой) и хорошо скрывает соединения и следы шпатлевки.

Краска создает выраженный матовый эффект с прекрасной заполняющей способностью.

Благодаря отличной способности скрывать дефекты, второй отделочный слой часто не требуется.

### ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	матовая	
СОСТАВ	акриловый полимер в эмульсии со связующим веществом	
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,53 ± 0,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C	
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ	10 000 ± 2 000 сР	G6V10 при 20°C
СУХОЙ ОСТАТОК	58 ± 0,5% p/p	
УСТОЙЧИВОСТЬ К МОЙКЕ	устойчиво к мойке > 1 000 циклов Гарднера	UNI 10795 UNI 10560
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	высокая	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ЩЕЛОЧЕЙ	устойчиво к действию щелочей	UNI 10795
СКОПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	среднее	UNI 10792

Справочные стандарты указаны в “Кеу – технические спецификации”

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ (при 20°C и 65% отн. влаж.)	для повторного нанесения слоя: 6 часов
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	8-10 м <sup>2</sup> /л на слой в зависимости от впитывания основы
РАЗВЕДЕНИЕ (V/V)	10-20% 1-ый и 2-ой слой питьевой водой
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик

**ЦВЕТА**

Белый,



BOERO GROUP  
since 1831



# Cartun

## TDS

КОД 371/....

### СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

**ОСНОВА:** строительная штукатурка, гипсокартон, цементное волокно, стены с покрытием пленкой, специально подготовленные обои.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:** поверхность основы должна быть чистой, сухой и прочной, без влажных пятен, следов грязи, жира и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO.

	НОВЫЕ ОСНОВЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЕШАННЫЕ И С НАНЕСЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ)		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРой ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ (слегка осыпающейся)		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ (хорошо прикрепленная моющаяся краска)	
ГРУНТОВКА	IDROACRIL или Fondo 2000	1 СЛОЙ	IDROACRIL или Fondo 2000	1 СЛОЙ	-	
ОКОНЧАТЕЛ ЬНЫЙ СЛОЙ	Cartun	1/2 СЛОЯ	Cartun	1/2 СЛОЯ	Cartun	2 СЛОЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	краска на водной основе идеально подходит для гипсокартона; отличная способность скрытия дефектов, экстраматовая, на основе эмульсии из акриловых полимеров.
СУХОЙ ОСТАТОК	58 ± 0,5% p/p
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,53 ± 0,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C



# Cartun

## TDS

КОД 371/....

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Храните краску в прохладном месте. Не допускайте замерзания.

*Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компанией.*

*Просим внимательно прочитать раздел “ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ”.*

**CQ Ред. 0 - февраль 2009**

***“В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA.”***